



---

<b>Namn:</b>	<b>Falu Guld</b>
<b>Typ:</b>	Vatten spädbar emulsionsfärg baserad på alkydoljor och pulveriserad malm från Falun. Färgen är speciellt framtagen för att sätta Guldkant på träfasader och andra detaljer av trä.
<b>Art. Nr:</b>	55603

---

<b>Användningsområde:</b>	Utomhus målning.  (OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).
<b>Förbehandling:</b>	Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke, avlägsna all eventuell smuts och damm.  <b>Tidigare målade ytor</b> med Falu Guld, Falu Fasad eller slamfärg: Borsta ned all löst sittande färg. Tjocka skikt skrapas ned. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.  <b>Vid risk för mögelsporer:</b> Behandla ytorna först med mögelhämmande medel. Skölj sedan noga med vatten.
<b>Målning:</b>	Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl från början och då och då under arbetets gång. Lämpligen målar Du med en fasadpensel av god kvalitet för bästa resultat. Stryk ut färgen jämt i 2 skikt låt torka minst 48 timmar mellan strykningarna.

---

<b>Appliceringsmetod:</b>	Pensel	
<b>Färgåtgång:</b>	1 liter räcker 5-7 m <sup>2</sup>	Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej över 100µm torrfilm
<b>Torktider:</b>	Klibbfri efter ca 5 timmar	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
<b>Förtunning:</b>	Behöver normalt ej spädas. Använd ljummet vatten	
<b>Rengöring redskap:</b>	Ljummet vatten med såpa	

---

**Tekniska data**

<b>Torrhalt :</b>	Vikt torrhalt: 38±2	Volym torrhalt: 32%±2
<b>VOC:</b>	Produktens <3 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
<b>Densitet:</b>	1,05-1,15 Kg/l	
<b>Glansgrad:</b>	Guldskimrande på nära håll i direkt solsken	
<b>Lagring:</b>	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C	
<b>Lagringstid:</b>	I oöppnad förpackning 2 år	

---

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras vid behov. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

**FALU VAPEN FÄRG AB**

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	<a href="mailto:falu.vapen@rotmotaverken.se">falu.vapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>