



2020-01-07

Namn: Falu Staketfärg

Typ: Diffusionsöppen helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor.

Art. Nr: 70404(Faluröd), 70504 (Faluvit)

Användningsområde: Målning av staket

OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel.

Vi avråder att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverka kulören. Faluvit kulör ska även endast användas på nytt virke eller på staket målat sedan tidigare i vit kulör

Förbehandling:

Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säkerställ målningsbart underlag. Nytt tryckimpregnerat virke ska varit väderutsatt minst 12 månader innan målning, fabriksgrundat virke med en fet grundfärg är olämpligt som underlag.

Tidigare målade ytor: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på staketet eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Var noga med att staketet är torrt innan målning - virket får högst ha en fukthalt av 17 %.

Vid andra typer av underlag rådgör med Din färghandlare.

Målning:

Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma ytor eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt förtunnad färg med 10 % vatten. Tidigare målat staket med Falu Staketfärg, Fasadfärg eller Slamfärg färdigstryk med en eller två strykningar till full täckning. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning och måla hela panelbrädans längd ”vått i vått”. Färgen får ej bygga tjocka skikt

Kulör:

Faluvit och Faluröd

Appliceringsmetod:

Pensel

Färgåtgång:

1 liter räcker 4-6 m²

Vid torrfilm av 30 – 45 µm. Rekommenderas ej färgskikt över 100µm torrfilm.

Torktider:

Dammtorr 30 minuter
Genomtorr efter 1 dygn

Helt vattenfast efter ca 1 vecka

Förtunning:

Vatten. Behöver normalt ej spädas

Rengöring redskap

Såpa och ljummet vatten.

Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

Torrhalt :

Tekniska data

Vikttorrhalt: 35±3

Volymtorrhalt: 23%±2

VOC:

Produktens <3 g/l

Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)

Densitet:

1,1-1,3 Kg/l

Glansgrad:

Helmatt

Lagring:

Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid:

I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address:

Box 7033

S-791 07 Falun, Sweden

Besöksadress/Visitadress:

Sundbornsvägen 3

Falun

Tel/Phone:

Nat. 023-70 53 50

Int. +46 23 70 53 50

Fax/Facsimile:

Nat: 023-351 48

Int. +46 23 351 48

E-mail:

faluvapen@rotmotaverken.se

Hemsida:

www.faluvapen.com