



2023-09-04

<b>Namn:</b>	<b>Falu Vapen Industrifasad</b>	
<b>Typ:</b>	Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor	
<b>Art. Nr:</b>	571 (Vit brytbas), 573 (Svart) & 575( Faluröd)	
<b>Användningsområde:</b>	Industriell målning av virke för träfasader. Färgen är avsedd att skydda virket under transport, lagring, och på byggarbetsplats fram tills färdigmålning kan utföras på objekt.	
<b>Förbehandling:</b>	Ytan skall vara torr och ren. Virkets fukthalt skall inte överstiga 17 %. Färgen blandas väl före användning.	
<b>Applicering:</b>	Färgen appliceras med borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta. Färgen behöver normalt inte spädas. Under applicering och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur ej understiga 10°C och den relativa luftfuktigheten ej överstiga 70 %.	
<b>Appliceringsmetod:</b>	Borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta	
<b>Färgåtgång:</b>	Måla enbart 1 skikt mellan 25-35 µm torrfilm. Motsvarar färgförbrukning av ca 120-140 g/m <sup>2</sup>	
<b>Torktider:</b>	Dammtorr efter 1 timme Övermålningsbar efter 24 timmar	Genomtorr efter 1 dygn
<b>Förtunning:</b>	Ljummet vatten vid behov	
<b>Rengöring redskap:</b>	Ljummet vatten och såpa	
<b>Systembeskrivning:</b>	Falu Vapen Industrifasad är till för att skydda virket under tiden fram till färdigmålning. Färdigmålning bör ske snarast möjligt, senast inom 12 månader. Falu Industrifasad kan övermålas med de flesta färger som dispersionsfärger och oljefärger. Vid färdigmålning skall respektive färgleverantörs målningsråd följas som målning av nytt obehandlat virke. Vid färdigmålning med Falu Fasad skall panelen strykas med ett färgskikt eller tills att full täckning uppnås. Falu Vapen Industrifasads kulör skall överensstämma med kulören på slutstrykningsfärgen.	

#### Tekniska data

<b>Leveransviskositet:</b>	80-100 sekunder DIN-cup 4mm	
<b>Torrhalt :</b>	Vikttrorrhalt: 38%±2	Volymtrorrhalt: 25%±2
<b>VOC:</b>	VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)	Produktens VOC: <3 g/l
<b>Densitet:</b>	Cirka 1,18-1,25 Kg/l	
<b>Glansgrad:</b>	Helmatt	

<b>Lagring:</b>	Lagras torrt och i rumstemperatur (+5°C - +30°C)
<b>Lagringstid:</b>	I öppnad förpackning 2 år från produktionsdatum

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

## FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	<a href="mailto:fallu.vapen@rotmotaverken.se">fallu.vapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		