



2024-09-24

Namn: Falu Vapen Röd-färg

Typ: Helmatt traditionell Röd-färg

Art. Nr: 450 (Röd), 453 (Svart).

Användningsområde: För målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlad trä.

Förbehandling: Vid risk för mögelsporer. Behandla fasaden först med mögelhämmande medel.

Nytt virke Avlägsna all smuts och allt damm.

Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner allt löst sittande färg. Tjocka färgskikt ska skrapas ned. Avlägsna därefter löst damm och träfiber. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt.

Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning-panelen för högst ha en fukthalt på 17 %.

Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen Röd-färg.

OBS! Om underlaget tidigare är målat med Falu Röd-färg- Verde, -Terra eller – Ockra, eller slamfärg med hög andel linoljehalt, är detta underlag olämpligt.

Målning: Måla inte om dagstemperaturen är under 5° C. Måla inte på soluppvärmda väggar eller i direkt solljus. Rör om färgen väl, (färgen får ej skakas i maskin). Grunda först med ett (1) lager av förtunnad färg, 10-15% vatten. Vänta minst ett dygn innan du målar med ospädd färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning. Max skikt efter två strykningar är ca. 100 µm torrt. Måla aldrig mer än två skikt.

Målning av tidigare målade ytor, måla så att det totala torrfärgskiktet inte överstiger ca 100 µm

Appliceringsmetod: Pensel

Färgåtgång: 1 liter räcker till cirka 3 m²

Vid teoretisk torrfilm på 73 µm. Rekommenderas ej över 100 µm torrfilm.

Torktider: Dammtorr efter 1 timme
Genomtorr efter 1 dygn

Helt vattenfast efter ungefär 1 vecka

Förtunning: Ljummet vatten

Rengöring redskap: Ljummet vatten och såpa

Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten.

Tekniska data

Linoljehalt: Linolja 8%

Torrhalt: Vikttorrhalt: 31%±3

Volymtorrhalt: 20%±2

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)

Produktens VOC: 0 g/l

Densitet: 1,13-1,17 Kg/l

Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under +5°C

Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år fr.o.m tillverkningsdatum

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address:

Box 7033

S-791 07 Falun, Sweden

Besöksadress/Visitadress:

Sundbornsvägen 3

Falun

Tel/Phone:

Nat. 023-70 53 50

Int. +46 23 70 53 50

Fax/Facsimile:

Nat: 023-351 48

Int. +46 23 351 48

E-mail:

faluvapen@rotmotaverken.se

Hemsida:

www.faluvapen.com