



---

<b>Namn:</b>	<b>Falu Vapen Sockelfärg</b>
<b>Typ:</b>	Murfärgen är en specialfärg för behandling av fasader, socklar, puts och betong. Murfärgen är diffusionsöppen, vilket gör att underlaget kan andas. Detta minskar risken för frostsprängning och flagning.  Falu Sockelfärg kan appliceras med pensel, roller eller spruta
<b>Art. Nr:</b>	Vit 711, Grå 712

---

<b>Förbehandling:</b>	Innan sockelfärgen appliceras, måste föremålet vara fritt från lös färg, smuts och puts. Hål och sprickor ska repareras. Ytan ska rengöras noggrant med fasadreningsmedel och sköljas med vatten. Underlaget måste vara helt torrt innan murfärgen appliceras. Om underlaget är mycket absorberande eller poröst, ska det förbehandlas med förankringsgrund. Efter torkning, appliceras murfärgen i ett eller två lager  <b>Omålad betong eller puts:</b>  Borsta ytan ren från damm, lösa partiklar och eventuella saltutfällningar. Sprickor och hål ska repareras. Om underlaget är mycket absorberande eller poröst, ska det förbehandlas med förankringsgrund. Efter torkning, appliceras murfärgen i ett eller två lager. Om flera spannar ska användas, kan innehållet med fördel blandas för att undvika färgskiftningar. Om arbetet avbryts, bör detta göras i ett hörn.  Kom ihåg att alltid provmåla innan applicering.
-----------------------	--

---

<b>Appliceringsmetod:</b>	Pensel / roller	
<b>Färgåtgång:</b>	1 liter räcker 6-8 m <sup>2</sup>	
<b>Torktider:</b>	Dammtorr 1-2 timmar Övermålningsbar efter 6 timmar	Genomtorr efter 8-12 timmar vid 20 grader
<b>Förtunning:</b>	Vatten, men ska normalt ej spädas.	
<b>Rengöring redskap:</b>	Vatten	

---

	<b>Tekniska data</b>	
<b>Torrhalt :</b>	Vikt torrhalt: 45%	Volym torrhalt: 35%
<b>VOC:</b>	Produktens max 25 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
<b>Glansgrad:</b>	Matt	
<b>Lagring:</b>	Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C	
<b>Lagringstid:</b>	I oöppnad förpackning 2 år	

---

*Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras vid behov. Detta skall inte uppfattas som någon rättlig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.*

## FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	<a href="mailto:faluvapen@rotmotaverken.se">faluvapen@rotmotaverken.se</a>	<a href="http://www.faluvapen.com">www.faluvapen.com</a>