FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS

2026-02-19

Namn: Falu Vapen Falu Fasad

Typ: Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor. Egenskaper som liknar traditionell slamfärg men kan målas på ytor där slamfärg ej fungerar.

Art. Nr: A-bas 561, C-bas 560, Svart 563, Faluröd 565, Ockragul 567, Herrgårdsgul 564, Ljusgrå 552, Ljusröd 555, Vit 554, Antracit Y 551, Varmgrå 557, Brytningar 569

Användningsområde: Målning av träfasader, plank, staket eller liknande konstruktioner.

OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel eller på fasader tidigare målade med klassisk linoljefärg

Vi avråder att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverkar kulören.

Förbehandling: **Nytt eller industri- och tryckimpregnerat virke:** Avlägsna all eventuell smuts och damm och säkerställ målningsbart underlag. Måla inte på färskt tryckimpregnerat virke. Fabriksgrundat virke med en fet grundfärg är olämpligt som underlag.
Tidigare målade ytor: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17 %. Vid kulörbyte skall man måla på ett helt trärent underlag.

Vid andra typer av underlag rådgör med Din färghandlare.

Målning: Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt förtunnad färg med 10 % vatten, sedan färdigmålas ytan med ytterligare ett skikt med oförtunnad färg till full kulörtäckning uppnås (mellan 100–150 µm torr färgfilm). Tidigare målad fasad färdigstryks med en eller två strykningar till full kulörtäckning uppnås. Måla alltid hela panelbrädans längd för att undvika kulörskillnader mellan de olika färgskikten vid överlappning. Låt skyddet sitta kvar tills färgen är fullt vattenfast.

Kulör: Kulör framtages genom brytsystem. Vid osäkerhet kontakta oss om Ditt brytsystem är tillämpbart på färgen och vilka kulörer som är godkända att använda

Appliceringsmetod:	Pensel	
Färgåtgång:	1 liter räcker 4-6 m2	
Torktider:	Dammtorr 30 minuter Genomtorr efter 1 dygn	Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Förtunning:	Vatten. Behöver normalt ej spädas	
Rengöring redskap	Såpa och ljummet vatten.	Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

Tekniska data		
Torrhalt :	Vikttorrhalt: 35±3	Volymtorrhalt: 23%±2
VOC:	Produktens <3 g/l	Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l (2010)
Densitet:	1,1-1,3 Kg/l	
Glansgrad:	Helmatt	

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid: I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address:	*Besöksadress/Visitaddress:*	*Tel/Phone:*	*Fax/Facsimile:*	*E-mail:*	*Hemsida:*
Box 7033 S-791 07 Falun, Sweden	Sundbornsvägen 3 Falun	Nat. 023-70 53 50 Int. +46 23 70 53 50	Nat: 023-351 48 Int. +46 23 351 48	falu.vapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com